



ГОТОВА ДО  
ЗАСТОСУВАННЯ




ЗБІЛЬШУЄ  
АДГЕЗІЮ



СТВОРЮЄ  
ШОРОХОВАТУ  
ПОВЕРХНЮ



ДЛЯ ЩІЛЬНИХ  
НЕВБИРАЮЧИХ  
ВОЛОГУ ОСНОВ



ДЛЯ МЕТОДУ  
«ПЛИТКА ПО  
ПЛИТЦІ»

# IQ BetonGrunt

Грунтовка адгезійна

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтовка Vamiut IQ BetonGrunt застосовується всередині і зовні приміщень для підготовки поверхонь (щільний бетон, пористий бетон, цегла, цементно-піщані або цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартон, ДСП/ДВП, OSB/QSB, керамічна плитка тощо) з метою зменшення водопоглинання та підвищення адгезії до основи подальших опоряджувальних шарів (штукатурок, шпаклівок, клейових сумішей тощо).

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Перед застосуванням ґрунтовки основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити. Гігроскопічні поверхні проґрунтувати IQ InteriorGrunt за 4 год до нанесення IQ BetonGrunt.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовка слід ретельно перемішати. Наносити пензлем, валиком, макловицею. Після висихання ґрунтовка стійка до механічних впливів, а поверхня придатна для нанесення наступних шарів. Інструменти слід промити водою одразу після використання. Затверділі залишки можна видалити органічними розчинниками.

## ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання продукту може змінитися.

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним слід керуватися діючими нормативними документами. Використання продукту не викликає труднощів за умов дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

## **ЗБЕРІГАННЯ**

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморозування.

## **УПАКОВКА**

Ґрунтовка адгезійна Vamiut IQ BetonGrunt фасується в пластикові відра по 10л.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ\***

Склад	дисперсія на основі синтетичних смол
Густина	1,45 кг/л
Температура основи при застосуванні	від +5°C до +30°C
Час висихання до ступеня 3	від 3 до 4 годин
Витрата	від 0,25 до 0,5 л/м <sup>2</sup>

\*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

## **ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА**

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.